

## スズオーバーコート銅線(SN)

公称サイズ AWGサイズ	構成 (本/mm)	20°Cにおける導体抵抗 ( $\Omega/m$ )導電率=100% 燃 り込み1%含む	計算 断面積 ( $mm^2$ )
26AWG	7/0.16 SN	0.130	0.1407
24AWG	7/0.20 SN	0.0825	0.2199
22AWG	7/0.25 SN	0.0523	0.3436
20AWG	7/0.32 SN	0.0317	0.5630